

## Données techniques

### Panel Dimensions

Épaisseur du panneau (mm)	3.0
Épaisseur de parement (mm)	0.15
Poids (kg/m <sup>2</sup> )	3.38

### Tolérances (mm)

Épaisseur	- 0 + 0.2
Largeur	-0 + 2.0
Longeur	-0 + 3.0
Diagonale	-0 + 5.0
Expansion thermique	2.4mm/m @100°C Différence de température
Épaisseur de l'aluminium (mm)	selon EN485-4

### Propriétés de surface

Épaisseur peinture (micron)	20
Brillance	30%
Dureté crayon de surface	>HB
Résistance du revêtement	3T
Résistance à la température	-50°C to +80°C
La résistance aux chocs (kg/cm <sup>2</sup> )	42
Résistance à l'eau bouillante	2 heures - aucun changement
Résistance aux acides hydrochloriques	24 Heures @ 2% HCl - aucun changement
Résistance aux alcalis	24 Heures @ 2% NaOH - aucun changement
Résistance à huile	24 Heures @ 2% l'huile moteur - aucun changement
Résistance aux solvants	100 x Diméthylbenzène - aucun changement
Résistance de nettoyage	>1000 fois - aucun changement
Force d'exfoliation (Newton/mm)	>5

### Propriétés du produit

Absorption acoustique NRC	0.05
Atténuation sonore R <sub>w</sub> dB	24
Absorption d'eau % par volume	0.01
Résistance thermique	0.0057
Composition du noyau	LDPE
Résistance au feu	NF 92 501 : M1

# NEW BOND ALUMINIUM COMPOSITE PANEL